

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONALTHANE PEARL FINISH

ОПИСАНИЕ:	Двухкомпонентное глянцевое цветное покрытие с перламутровым молотковым эффектом.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Для работ по цементу, штукатурке, бетонным поверхностям, дереву, стали, алюминию.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Двухкомпонентное	
ЦВЕТ	По каталогу	
ЭФФЕКТ	Гладкий, глянцевый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	45 ± 2 %	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,02 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	15 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	30 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	70 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 3 – 5
	Время повторного покрытия (часы)	: 12 (минимум)
	Полное высыхание (дни)	: 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Вагнер	Воздушный компрессор	Кисть
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5-10%	10-15%	10%
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National Polyurethane Thinner		
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200 PSI / 0,015”-0,018”	
	Воздушный компрессор	: 50 PSI	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	Количество слоев x Микрон		
	- National Polyurethane Primer	: 1 x 40	
	- Nationalthane Pearl Finish	: 1 x 30	
	Для усиления глянцевого эффекта		
-Nationalthane Clear	: 1 x 30		

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	25 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	6 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.